



PRODUKTDATENBLATT

UNIPOR-W 14

(gedeckelt)



UNIPOR Ziegel
Marketing GmbH
Landsberger Straße 392
81241 München
Tel. 089 749867-0
Fax 089 749867-11

www.unipor.de

UNIPOR-W 14 (gedeckelt)

NE-PLANZIEGEL

Technische Daten			Zulassung Z-17.1-679				
Wanddicke			24,0	30,0	36,5	42,5	49,0
Materialverbrauch							
Format			10 DF	10 DF	12 DF	14 DF	16 DF
Maße	Länge	(mm)	307	247	247	247	247
	Breite	(mm)	240	300	365	425	490
	Höhe	(mm)	249	249	249	249	249
Bedarf Ziegel		(Stück/m ³)	54	53	44	38	33
		(Stück/m ²)	13	16	16	16	16
Bedarf Mörtel			Dünnbettmörtel in der Lieferung enthalten.				
Verarbeitungsrichtwerte für Mauerwerk							
voll	(h/m ²)		0,46	0,57	0,67	0,77	0,87
gegliedert	(h/m ²)		0,7	0,87	0,97	1,07	1,17
Wärmeschutz Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R = 0,14 \text{ W/(mK)}$							
U-Wert	[W/(m ² K)]		0,50	0,41	0,35	0,30	0,26
Brandschutz für tragende Wände							
raumabschließend			F30-A	Brandwand			
nichtraumabschließend			-	-	F30-A	F30-A	F30-A
Zulässige Mauerwerksdruckspannung nach Zulassung Z-17.1-679							
Festigkeitsklasse			8				
Grundwert σ_0	(MN/m ²)		1,2				

Ausschreibungsvorschlag W 14

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus W 14 nach Zulassung Z-17.1-679. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-679 und der DIN 1053 zu vermauern.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt

Rohdichteklasse 0,7	Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R = 0,14 \text{ W/(mK)}$		
Festigkeitsklasse 8	Grundwert der zulässigen Druckspannung $\sigma_0 = 1,2 \text{ MN/m}^2$		
UNIPOR-W 14 Planziegelm ³	d = 24,0 cm; 10 DF	(307/240/249 mm)
UNIPOR-W 14 Planziegelm ³	d = 30,0 cm; 10 DF	(247/300/249 mm)
UNIPOR-W 14 Planziegelm ³	d = 36,5 cm; 12 DF	(247/365/249 mm)
UNIPOR-W 14 Planziegelm ³	d = 42,5 cm; 14 DF	(247/425/249 mm)
UNIPOR-W 14 Planziegelm ³	d = 49,0 cm; 16 DF	(247/490/249 mm)